

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「アルミ 形材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ 素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW	ホワイト	5.8Y	8.9	1.1
	S1	ピュアシルバー	8.5B G	8.7	0.0
	H2	プラチナステン	1.1Y	8.1	0.8
	B1	ブラウン	6.6Y R	3.3	1.8
	B7	カームブラック	1.6Y R	2.5	0.4
	YS	シルバー	5.4G Y	8.7	0.0
ラミネート	3B	チーク	0.9Y	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9YR	4.5	1.7

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「樹脂形材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

外観色					
表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称 (外観)	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
樹脂	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	JY	ピュアシルバー	7.9B	8.0	0.0
	J0	プラチナステン	1.5Y	7.3	0.9
	J7				
	J1				
	JN				
	J5	ブラウン	5.2YR	2.8	1.3
	JM				
	JP				
	JS	ブラック	2.5Y	2.5	0.2
	3A				
	OC	ブラック	4.5YR	2.3	0.2
	J4				
ラミネートシート材	3B	チーク	0.9YR	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9YR	4.5	1.7

内観色					
表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称 (内観)	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
樹脂	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	DC	シルバー	0.1Y	5.7	0.5
	ET	プラチナステン	2.3Y	5.7	1.1
	B1	ブラウン	7.4YR	2.6	0.7
	B7	ブラック	6.2PB	2.2	0.0
	OC				
	CD	クリア	8.1YR	7.5	4.9
	J1				
	JS				
	CE	ナチュラル	8.4YR	5.8	4.8
	J7				
	JP				
	CF	キャメル	6.0YR	4.0	3.3
	CM	ダークブラウン	7.2YR	2.9	1.3
	JM				
	JN				
ラミネートシート材	3B	チーク	0.9YR	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9YR	4.5	1.7



近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「 玄関ドア・ 玄関引戸・ アパートドア/プリント 鋼板・ ラミネートシート 材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号(S1, H2, B1, B7, YW)は「 プリント 鋼板材」の近似マンセル値です。
「 アルミ 形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「 アルミ 形材」をご確認下さい。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・ 測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ 素材色やメタリック 塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・ 光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (MVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
プリント 鋼板 ラミネート シート 材	W7	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	BV				
	YF	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	KE				
	Z9	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	YJ				
	W6	桑炭 (クワタン)	9.9R	3.1	0.4
	AX				
	JZ	ビターストーン	3.6YR	3.3	0.3
	HV				
	AR	バニラウォールナット	2.0Y	8.5	1.4
	JJ				
	AS	シナモンオーク	8.6YR	6.8	3.2
	BQ				
	BE	マキアート パイン	6.6YR	4.9	3.6
	QZ	炭板	5.8RP	3.3	0.4
	AF	ガトーアカシア	6.8R	3.4	0.8
	A8	スモークヒッコリー	6.9YR	3.7	1.2
	S1	ピュアシルバー (プリント 鋼板材)	9.3B	8.0	0.1
	H2	プラチナステン (プリント 鋼板材)	3.0Y	6.7	0.6
	B1	ブラウン (プリント 鋼板材)	4.0YR	3.6	0.7
	B7	カームブラック (プリント 鋼板材)	2.5P	3.3	0.4
	K5				
	AM	ダーズリンウォールナット	1.1YR	3.6	2.4
	DP	ガナッシュウォールナット	4.2YR	3.5	1.6
	XP	ココナッツチェリー	8.9YR	6.1	0.8
	BJ	アイスブルーノーチェ	7.4B	6.0	2.0
	QS	オリーブグリーン	1.2G	3.4	0.8
	KR	ルビーレッド	4.4R	4.0	6.6
	LU	サファイアブルー	4.7PB	3.6	3.8
	Z3	ブリリアントシルバー	5.7PB	7.3	0.3
	HN	ツートンテラコッタ (テラコッタ部)	1.3YR	4.4	4.5
ツートンテラコッタ (シルバー部)		2.2RP	8.4	0.3	
DM	ツートンダークウォールナット (木目部)	9.4BG	3.8	0.3	
	ツートンダークウォールナット (ブラック部)	7.4YR	3.8	0.2	
HS	アーモンドウォールナット	2.2YR	4.0	3.2	
HT	ローストマホガニー	10.0R	3.4	2.0	
G8	マットカーボン	6.3PB	2.6	0.3	
XQ	ホワイトウッド	0.8Y	8.3	0.5	
KX	ラスティックウッド	5.0YR	3.7	2.3	
XN	オールドパイン	8.1YR	5.3	4.5	
KQ	ミストグリーン	8.5GY	6.2	1.4	

表面材質	製品色		近似マンセル値 (MVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
プリント 鋼板 ラミネート シート 材	QD	ウッディグリーン	9.3BG	3.6	0.8
	MR	チェックレッド	4.0R	4.2	7.0
	ME	チェックブルー	5.9PB	3.4	2.6
	XB	リアルチークM	4.0YR	3.5	1.8
	WZ	リアルウォールナットD	0.8YR	3.2	1.1
	MD	ストライプホワイト	5.6GY	8.8	0.3
	QK	ラスターチェリー	8.0YR	6.3	4.4
	KP	セレナパーチ	6.1YR	5.1	4.1
	Y4	カカオ	5.6YR	4.4	1.8
	QL	ディグニーオーク	10.0R	3.2	0.7
	MQ	カーボンブラック	8.3PB	3.2	0.6
	M4	スモークウォールナット	9.5YR	6.0	2.3
	M5	プレミアムシルバーII	7.7G	7.1	0.1
	—	石目調L (VED型 P04 専用色)	2.3YR	3.0	0.7
	—	ローズウッドM (VED型 P04 専用色)	2.4YR	3.7	2.6
	—	エボニーD (VED型 P04 専用色)	6.9YR	8.0	0.4
	YW	ホワイト (プリント 鋼板材)	7.3Y	8.8	0.8
	Z4	ディーブグレイ	9.0PB	3.5	0.3
	HX	ツートンモルタル (モルタル部)	2.5PB	4.0	0.2
		ツートンモルタル (ブラック部)	7.4YR	3.8	0.2
	TQ	ベイクドストーン	3.6YR	3.6	0.2
	TZ	ブライトスタッコ	2.4Y	5.9	0.6
	KG	ナチュラルオーク	9.2YR	6.0	3.2
	PR	ドライチーク	5.8YR	4.2	2.5
	YA	ステインウォールナット	1.1YR	3.2	0.7
	YD	スモークエルム	5.1R	3.2	0.3
	V5	ホワイトパール	8.5B	8.7	0.2

▼引戸専用色

プリント 鋼板 ラミネート シート 材	LG	ひのき	9.5YR	6.3	3.5
	LC	新横	6.5YR	5.8	4.5
	ND	ウォールナット	2.7YR	3.8	3.1
	XR	紅板	6.4R	3.4	2.0

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「エクステリア本体/ラミネートシート材・アルミ 鋳物(塗装)」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。※色記号(YW, H2, B7)は「アルミ 鋳物(塗装)」の近似マンセル値です。「アルミ 型材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「アルミ 型材」をご確認下さい。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ 素材色やメタリック 塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
ラミネートシート材	W7 AJ (木調色部)	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	YF 51,4F (木調色部)	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	Z9 52,4E (木調色部)	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	W6 4D,AN (木調色部)	桑炭(クワタン)	9.9R	3.1	0.4
	XQ	ホワイトウッド	0.8Y	8.3	0.5

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ 鋳物(塗装色)	YW	ホワイト	7.7Y	8.5	1.1
	H2	プラチナステン	1.0Y	6.4	1.8
	OA	グラングレイ	6.5YR	5.0	0.3
	5T	アイアンブラウン	8.6R	3.0	0.6
	B7	カームブラック	5.6P	2.9	0.2
	HQ	アンティークブラウン	4.9R	2.8	0.6
	HP	アンティークブラック	0.7YR	4.2	0.2
	HR	アンティークグリーン	4.6BG	4.1	0.9



近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 近似マンセル値は、商品自体を計測したもので、使用しているそれぞれの塗料の計測数値ではありません。
同じ色名でも商品名、材質が異なると柄表面の凹凸などの影響により値は異なる場合があります。お間違えのないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
見る環境・見る箇所により見え方に違いが生じますので、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 景観法などで外装材商品の適性を検討頂く場合は近似マンセル値を目安とし、合わせて現物サンプルで色確認をお願いします。
- ※ご注意) 5 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で
測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 6 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

	シリーズ名	商品名	デザインの種類	色名	塗装色数	近似マンセル値			
						色相(H)	明度(V)	彩度(C)	
アルカペール	モダンシリーズ	ラインパークスパン	スパン系	シルバー	単色	10.0PB	9.4	1.9	
				スミゾメ	単色	5.7PB	1.8	0.3	
				シェルホワイト	単色	4.9Y	8.7	1.1	
		ラインパーク	スパン系	シルバー	単色	10.0PB	9.4	1.9	
				スミゾメ	単色	5.7PB	1.8	0.3	
				シェルホワイト	単色	4.9Y	8.7	1.1	
	深絞りシリーズ	エルモストーン	石目系	エルモブラウン	クオリティジェット	9.6YR	6.1	2.0	
				エルモグレイ	クオリティジェット	9.6YR	6.3	0.8	
				エルモベージュ	クオリティジェット	0.6Y	6.7	1.7	
				エルモホワイト	クオリティジェット	0.2Y	7.0	0.9	
		シャイニークォーツ	石目系	シャイニーベージュ	クオリティジェット	0.7Y	6.3	1.3	
				シャイニーグレイ	クオリティジェット	0.3Y	6.1	0.9	
		クリアパミス	石目系	クリアベージュ	クオリティジェット	0.4Y	6.7	1.6	
				クリアグレイ	クオリティジェット	0.1Y	6.5	0.7	
		ロカストーン	石目系	フロストベージュ	ツートーン	8.9YR	6.4	0.8	
				パウダーホワイト	単色	0.6Y	8.7	1.0	
		エーベルストーン	石目系	エーベルブラウン	クオリティジェット	9.5YR	6.2	1.8	
				エーベルグレイ	クオリティジェット	10.0YR	6.3	1.0	
				エーベルベージュ	クオリティジェット	10.0YR	6.7	1.3	
		シャインウォールS1/S2	石目系	ホワイト	単色	5.2Y	8.6	0.7	
				パウダーホワイト	単色	1.6Y	8.5	1.0	
				ナチュラルベージュ	単色	2.0Y	7.0	1.6	
				ダークブラウン	単色	9.6YR	3.4	0.6	
				マイルドブラック	単色	6.7PB	3.2	0.2	
				クォーツサイトグレイ	クオリティジェット	0.8Y	6.6	0.8	
				レンガ・タイル系	シャインマトルグレイ	ツートーン	7.0YR	4.3	0.4
					ブリックグレイ	クオリティジェット	8.9YR	6.7	1.2
					ブリックブラウン	クオリティジェット	7.9YR	6.0	2.7
					コンクリートベージュ	クオリティジェット	1.6Y	7.1	1.8
		モナストーン	石目系	モナグレイ	クオリティジェット	2.4Y	6.2	0.4	
	モナビージュ			クオリティジェット	1.4Y	6.7	1.3		
	モナブラウン			クオリティジェット	9.1YR	6.0	1.8		
	ビューストーン	石目系	ビューグレイ	クオリティジェット	1.5Y	6.4	0.6		
			ビューベージュ	クオリティジェット	0.8Y	6.7	1.4		
			ビューブロンズ	クオリティジェット	9.4YR	5.8	1.6		
	スタンダードシリーズ	ノベルライン	塗り壁系	シェルホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4	
				クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9	
				フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6	
				フォールブラウン	単色	7.2YR	6.1	2.0	
		ヨコ張りスタッコ	塗り壁系	シェルホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4	
				クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9	
				フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6	
フォールブラウン				単色	7.2YR	6.1	2.0		
タテ張りスタッコ		塗り壁系	シェルホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4		
			クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9		
			フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6		
			フォールブラウン	単色	7.2YR	6.1	2.0		
木目柄シリーズ	ルシアスサイディング	木目柄系	キャラメルチーク	ラミネート	7.5YR	4.3	3.2		
			ショコラウォールナット	ラミネート	3.0YR	3.3	1.1		
			桑炭	ラミネート	9.9R	3.1	0.4		
	木目型枠コンクリート	木目柄系	RCグレー	クオリティジェット	0.7Y	7.0	0.6		
アイアンペール	モダンシリーズ	ラインパークスパン	スパン系	シルバー	単色	8.1G	6.5	0.2	
				スミゾメ	単色	4.7PB	1.9	0.3	
				シェルホワイト	単色	2.4Y	8.5	1.3	
	深絞りシリーズ	シャインウォールS1/S2	石目系	ホワイトFC	単色	4.2Y	8.5	0.6	
				パウダーホワイトFC	単色	1.4Y	8.5	1.1	
				ナチュラルベージュFC	単色	1.2Y	7.0	1.7	
				ダークブラウンFC	単色	6.6YR	3.4	0.6	
				マイルドブラックFC	単色	3.9P	3.3	0.2	
	スタンダードシリーズ	ノベルライン	塗り壁系	シェルホワイト	単色	9.3YR	9.7	0.3	
				フロスティグレイ	単色	8.0PB	6.9	1.6	
		タテ張りスタッコ	塗り壁系	シェルホワイト	単色	9.3YR	9.7	0.3	
				フロスティグレイ	単色	8.0PB	6.9	1.6	

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「シャッターブラット（スチール・アルミ）」の近似マンセル値一覧です。材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号 (2桁)	色記号	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
スチール	YW	ホワイト	5.1Y	8.6	1.0
	S1	ピュアシルバー	5.8GY	7.9	0.3
	H2	プラチナステン	1.3Y	6.4	1.1
	B1	ブラウン	7.3YR	2.6	1.6
	B7	カームブラック	2.4R	1.1	0.3

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号 (2桁)	色記号	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW	ホワイト	5.8Y	8.9	1.1
	S1	ピュアシルバー	8.5BG	8.7	0.0
	H2	プラチナステン	1.1Y	8.1	0.8
	B1	ブラウン	6.6YR	3.3	1.8
	B7	カームブラック	1.6YR	2.5	0.4

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「インテリア本体/ラミネートシート材・アルミ形材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
ラミネートシート材	P2	ピュアプレーン	7.9Y	9.2	0.3
	F3	ホワイトウォールナット	4.6Y	8.6	1.1
	F6	クリアオーク	9.8YR	6.9	3.3
	F9	ナチュラルチェリー	7.8YR	6.2	4.4
	NF	ブラウンチーク	4.7YR	4.5	2.8
	N4	ダークウォールナット	2.4YR	3.4	1.2
	FJ	白木	8.6YR	6.9	4.1
	6F	チョコドオーク	0.6Y	7.3	1.4
	6G	ビンテージオーク	9.9YR	5.5	1.1
	6H	ブライトペカン	9.4YR	6.4	2.5
	6J	グランドウォールナット	7.9YR	4.7	2.2
	1J	ポタニカルメイプル	7.5YR	5.4	3.2
	3L	ブルーヴィウォールナット	7.7YR	4.1	1.4
	5A	グレイオーク	1.1YR	3.9	0.4
	5V	ブルーペイントアッシュ	6.3B	7.3	1.3
	BL	シックグレイジュ	9.1YR	6.1	0.8
	GQ	ニュートラルグレイ	0.2Y	5.5	0.2
	VN	ラスティックネイビー	4.8PB	3.1	1.1
	RC	エイジドチャコール	4.7YR	2.7	0.1
アルミ形材	DA	ピアマットシルバー	4.2G	8.8	0.0
	K2	ブラック(艶なし)	3.6P	2.3	0.0
	WM	シルキーホワイト	0.6G	9.0	0.3

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「ビル用商品/アルミ 形材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ 素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW1N (YW)	ホワイト	5.8Y	8.9	1.1
	YS1C (YS)	シルバー	5.4GY	8.7	0.0
	YS1N (S1)	シルバー1N	8.5BG	8.7	0.0
	YH1N (H2)	ステン1N	1.1Y	8.1	0.8
	YH2N (H7)	ステン2N	4.2Y	7.1	1.1
	YH3N (H5)	ステン3N	1.4Y	6.5	2.0
	YB1C (YB)	ブロンズ	7.8YR	4.0	2.4
	YB1N (B1)	ブロンズ1N	6.6YR	3.3	1.8
	YB3N (B4)	ブロンズ3N	4.6YR	2.7	1.1
	YB5N (B7)	ブロンズ5N	1.6YR	2.5	0.4
	YK1N (K2)	ブラック1N	3.6P	2.3	0.0
	YA2N (A2)	アルマイト グレー2N	0.3Y	7.1	0.3
	YA4N (A4)	アルマイト グレー4N	10.0YR	6.5	0.2
	AS1N (GB)	アクアマット シルバー1N	4.5G	8.6	0.1
	AH1N (GC)	アクアマット ステン1N	4.1Y	7.5	0.9
	DS1N (DA)	梨地シルバー1	4.2G	8.8	0.0
	DH1N (DC)	梨地ステン1	1.5Y	8.0	0.9
	DH2N (DD)	梨地ステン2	1.2Y	7.1	1.3
	DH3N (DE)	梨地ステン3	1.5Y	6.6	1.8



近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「ビル用商品 スチールドア/化粧鋼板・焼付塗装・ラミネートシート材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号(A2, A4, B4)は「プリント鋼板材」の近似マンセル値です。
ビル用商品の「アルミ形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「ビル用商品 アルミ形材」をご確認下さい。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

表面材質	製品色		近似マンセル値 (HVC)		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
化粧鋼板 (プリント鋼板) ラミネート シート材	A1	ホワイトパール	8.5B	8.7	0.2
	E01	アイボリー	1.6Y	7.8	1.0
	A2	ブラック	7.7P	3.0	0.3
	55	グランドグレー	2.5Y	3.8	0.3
	A4	ダークグレー	7.7PB	4.3	0.4
	A3	グラビアグレー	4.3Y	4.8	0.1
	AQ	グラビアグリーン	4.8G	4.0	1.1
	A6	ダークグリーン	5.5BG	3.0	0.8
	A5	ダークブルー	6.7PB	3.4	1.2
	A8	グラビアワイン	5.7R	3.7	3.6
	A7	グラビアブラウン	1.8Y	4.3	0.9
	56	グランドブラウン	7.5YR	3.9	1.5
	YF	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	YJ(Z9)	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	AX(W6)	桑炭	9.9R	3.1	0.4
	W7	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	B6	カイザーウォールナット /シルバー (木目部)	8.2YR	4.7	1.9
		カイザーウォールナット /シルバー (金属部)	8.6PB	7.8	0.3
	L8	スモークメタル	5.7YR	3.4	0.7
	C2	ヘアラインブラック	0.1RP	3.2	0.2
	C1	ヘアラインシルバー	7.7PB	7.4	0.4
	C7	エスプレッソウッド	2.9YR	3.4	0.5
	B5	クラフトウッド	4.3RP	3.3	0.4
	C4	スモークヒッコリー	6.9YR	3.7	1.2
	B8	エスプレッソウッド /シルバー (木目部)	2.9YR	3.4	0.5
		エスプレッソウッド /シルバー (金属部)	8.4PB	7.8	0.3
	B4	ローズウッド	5.6R	3.3	1.5
	JZ	ビターストーン	3.6YR	3.3	0.3
	AU	エンペラードールダーク	4.1YR	3.5	0.4
	L2	モカレザー	8.8YR	4.2	1.4
	TE	ベイクドストーン	3.2YR	3.6	0.1
	TF	デミタスウォールナット	3.5RP	3.0	0.2
XP	ココナッツチェリー	8.9YR	6.1	0.8	
AM	ダーズリンウォールナット	1.1YR	3.6	2.4	
DP	ガナッシュウォールナット	4.2YR	3.5	1.6	
AF	ガトーアカシア	6.8R	3.4	0.8	
LU	サファイアブルー	4.7PB	3.6	3.8	
NT	マジェスティグレー	1.0Y	4.0	0.4	
NR	マジェスティブラウン	8.0YR	4.1	1.5	
焼付塗装	90	PS アイボリー	2.2Y	8.4	1.6
	91	PS ダークブラウン	6.8YR	2.9	1.1
	92	PS グレー	5.0PB	4.2	0.8
	93	PS ワイン	6.0R	3.1	4.8
	94	PS タフィーブラウン	9.3YR	4.1	0.6
	95	PS ナイトブルー	0.3PB	3.2	1.2
	96	PS チャコール	3.9PB	2.9	0.3
	97	PS ダークグリーン	7.6BG	2.6	0.9
	98	PS グレイッシュピンク	4.5R	5.1	2.3
	99	PS グレイッシュバイオレット	8.9PB	4.5	1.1