

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「アルミ形材」の近似マンセル値一覧です。
素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|-------|-----|-------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| アルミ | YW | ホワイト | 5.8 Y | 8.9 | 1.1 |
| | S1 | ピュアシルバー | 8.5 B G | 8.7 | 0.0 |
| | H2 | プラチナステン | 1.1 Y | 8.1 | 0.8 |
| | B1 | ブラウン | 6.6 Y R | 3.3 | 1.8 |
| | B7 | カームブラック | 1.6 Y R | 2.5 | 0.4 |
| | YS | シルバー | 5.4 G Y | 8.7 | 0.0 |
| ラミネート | 3B | チーク | 0.9 Y | 4.5 | 2.8 |
| | 3C | ブラックウォールナット | 3.9 YR | 4.5 | 1.7 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「樹脂形材」の近似マンセル値一覧です。
素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるために、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

外観色

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|---------------|-----|----------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 | 色呼称 (外観) | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| 樹 脂 | YW | ホワイト | 3.0Y | 9.3 | 0.4 |
| | JY | ピュアシルバー | 7.9B | 8.0 | 0.0 |
| | JO | プラチナステン | 1.5Y | 7.3 | 0.9 |
| | J7 | | | | |
| | JI | | | | |
| | JN | | | | |
| | J5 | | | | |
| | JM | ブラウン | 5.2YR | 2.8 | 1.3 |
| | JP | | | | |
| | JS | | | | |
| ラミネート シート材 | 3A | ブラック | 2.5Y | 2.5 | 0.2 |
| | OC | ブラック | 4.5YR | 2.3 | 0.2 |
| ラミネート シート材 | J4 | ブラック | 0.9YR | 4.5 | 2.8 |
| | 3B | チーク | 3.9YR | 4.5 | 1.7 |

内観色

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|---------------|-----|-------------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 | 色呼称 (内観) | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| 樹 脂 | YW | ホワイト | 3.0Y | 9.3 | 0.4 |
| | DC | シルバー | 0.1Y | 5.7 | 0.5 |
| | ET | プラチナステン | 2.3Y | 5.7 | 1.1 |
| | B1 | ブラウン | 7.4YR | 2.6 | 0.7 |
| | B7 | ブラック | 6.2PB | 2.2 | 0.0 |
| | OC | | | | |
| | CD | クリア | 8.1YR | 7.5 | 4.9 |
| | JI | | | | |
| | JS | | | | |
| | CE | ナチュラル | 8.4YR | 5.8 | 4.8 |
| | J7 | | | | |
| | JP | | | | |
| | CF | キャメル | 6.0YR | 4.0 | 3.3 |
| | CM | ダークブラウン | 7.2YR | 2.9 | 1.3 |
| | JM | | | | |
| | JN | | | | |
| ラミネート シート材 | 3B | チーク | 0.9YR | 4.5 | 2.8 |
| | 3C | ブラックウォールナット | 3.9YR | 4.5 | 1.7 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

※ご注意) 1

この一覧は素材が「玄関ドア・玄関引戸・アパートドア/プリント鋼板・ラミネートシート材」の近似マンセル値一覧です。
素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号(S1,H2,B1,B7,YW)は「プリント鋼板材」の近似マンセル値です。
「アルミ形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「アルミ形材」をご確認下さい。

※ご注意) 2

近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、
数値に誤差が生じます。

※ご注意) 3

近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
合わせて現地での現物確認をお願い致します。

※ご注意) 4

アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、
近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。

※ご注意) 5

色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|-----------|--------------|------------------------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| プリント鋼板 | W7 | ハニーチェリー | 8.2YR | 5.9 | 3.2 |
| | BV | | | | |
| | YF | キャラメルチーク | 7.5YR | 4.3 | 3.2 |
| | KE | | | | |
| | Z9 | ショコラウォールナット | 3.0YR | 3.3 | 1.1 |
| | YJ | | | | |
| | W6 | 桑炭 (クワタン) | 9.9R | 3.1 | 0.4 |
| | AX | | | | |
| | JZ | ビターストーン | 3.6YR | 3.3 | 0.3 |
| | HV | | | | |
| | AR | バニラウォールナット | 2.0Y | 8.5 | 1.4 |
| | JJ | | | | |
| | AS | シナモンオーク | 8.6YR | 6.8 | 3.2 |
| | BQ | | | | |
| | BE | マキアートパイン | 6.6YR | 4.9 | 3.6 |
| | QZ | 炭板 | 5.8RP | 3.3 | 0.4 |
| | AF | ガトーアカシア | 6.8R | 3.4 | 0.8 |
| | A8 | スモークヒッコリー | 6.9YR | 3.7 | 1.2 |
| | S1 | ピュアシルバー (プリント鋼板材) | 9.3B | 8.0 | 0.1 |
| | H2 | プラチナステン (プリント鋼板材) | 3.0Y | 6.7 | 0.6 |
| | B1 | ブラウン (プリント鋼板材) | 4.0YR | 3.6 | 0.7 |
| | B7 | カームブラック (プリント鋼板材) | 2.5P | 3.3 | 0.4 |
| | K5 | | | | |
| | AM | ダージリンウォールナット | 1.1YR | 3.6 | 2.4 |
| | DP | ガナッシュウォールナット | 4.2YR | 3.5 | 1.6 |
| | XP | ココナッツチェリー | 8.9YR | 6.1 | 0.8 |
| | BJ | アイスブルーノーチェ | 7.4B | 6.0 | 2.0 |
| | QS | オリーブグリーン | 1.2G | 3.4 | 0.8 |
| | KR | ルビーレッド | 4.4R | 4.0 | 6.6 |
| | LU | サファイアブルー | 4.7PB | 3.6 | 3.8 |
| | Z3 | ブリリアントシルバー | 5.7PB | 7.3 | 0.3 |
| ラミネートシート材 | HN | ツートンテラコッタ (テラコッタ部) | 1.3YR | 4.4 | 4.5 |
| | | ツートンテラコッタ (シルバー部) | 2.2RP | 8.4 | 0.3 |
| DM | | ツートンダークウォールナット (木目部) | 9.4BG | 3.8 | 0.3 |
| | | ツートンダークウォールナット (ブラック部) | 7.4YR | 3.8 | 0.2 |
| HS | アーモンドウォールナット | 2.2YR | 4.0 | 3.2 | |
| HT | ローストマホガニー | 10.0R | 3.4 | 2.0 | |
| G8 | マットカーボン | 6.3PB | 2.6 | 0.3 | |
| XQ | ホワイトウッド | 0.8Y | 8.3 | 0.5 | |
| KX | ラスティックウッド | 5.0YR | 3.7 | 2.3 | |
| XN | オールドパイン | 8.1YR | 5.3 | 4.5 | |
| KQ | ミストグリーン | 8.5GY | 6.2 | 1.4 | |

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|-----------|-----|-----------------------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| ラミネートシート材 | QD | ウッディグリーン | 9.3BG | 3.6 | 0.8 |
| | MR | チェックレッド | 4.0R | 4.2 | 7.0 |
| | ME | チェックブルー | 5.9PB | 3.4 | 2.6 |
| | XB | レアルチークM | 4.0YR | 3.5 | 1.8 |
| | WZ | レアルウォールナットD | 0.8YR | 3.2 | 1.1 |
| | MD | ストライプホワイト | 5.6GY | 8.8 | 0.3 |
| | QK | ラスタークリー | 8.0YR | 6.3 | 4.4 |
| | KP | セレナバーチ | 6.1YR | 5.1 | 4.1 |
| | Y4 | カカオ | 5.6YR | 4.4 | 1.8 |
| | QL | ディグニーオーク | 10.0R | 3.2 | 0.7 |
| | MQ | カーボンブラック | 8.3PB | 3.2 | 0.6 |
| | M4 | スモークウォールナット | 9.5YR | 6.0 | 2.3 |
| | M5 | プレミアムシルバーII | 7.7G | 7.1 | 0.1 |
| | — | 石目調L (VED型 P04専用色) | 2.3YR | 3.0 | 0.7 |
| | — | ローズウッドM (VED型 P04専用色) | 2.4YR | 3.7 | 2.6 |
| | — | エボニード (VED型 P04専用色) | 6.9YR | 8.0 | 0.4 |
| | YW | ホワイト (プリント鋼板材) | 7.3Y | 8.8 | 0.8 |
| | Z4 | ディープグレイ | 9.0PB | 3.5 | 0.3 |
| | HX | ツートンモルタル (モルタル部) | 2.5PB | 4.0 | 0.2 |
| | | ツートンモルタル (ブラック部) | 7.4YR | 3.8 | 0.2 |
| | TQ | ペイクドストーン | 3.6YR | 3.6 | 0.2 |
| | TZ | ブライトスタッコ | 2.4Y | 5.9 | 0.6 |
| | KG | ナチュラルオーク | 9.2YR | 6.0 | 3.2 |
| | PR | ドライチーク | 5.8YR | 4.2 | 2.5 |
| | YA | ステインウォールナット | 1.1YR | 3.2 | 0.7 |
| | YD | スモークエルム | 5.1R | 3.2 | 0.3 |
| | V5 | ホワイトパール | 8.5B | 8.7 | 0.2 |

▼引戸専用色

| 表面材質 | LG | ひのき | | |
|-----------|----|---------|-------|-----|
| | | 9.5YR | 6.3 | 3.5 |
| ラミネートシート材 | LC | 新槻 | 6.5YR | 5.8 |
| | ND | ウォールナット | 2.7YR | 3.8 |
| プリント鋼板 | XR | 紅板 | 6.4R | 3.4 |
| | | | 2.0 | |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「エクステリア本体/ラミネートシート材・アルミ鋳物（塗装）」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号（YW、H2、B7）は「アルミ鋳物（塗装）」の近似マンセル値です。
- ※ご注意) 2 「アルミ形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「アルミ形材」をご確認下さい。
近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|----------------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| ラミネート シート材 | AR 6Z,A5 (木調色部) | バニラウォールナット | 2.0Y | 8.5 | 1.4 |
| | LG | ひのき | 9.5YR | 6.3 | 3.5 |
| | KG JQ,TV (木調色部) | ナチュラルオーク | 9.2YR | 6.0 | 3.2 |
| | PR MS,UT (木調色部) | ドライチーク | 5.8YR | 4.2 | 2.5 |
| | YA PV,WQ (木調色部) | ステインウォールナット | 1.1YR | 3.2 | 0.7 |
| | YD RW,XH (木調色部) | スモークエルム | 5.1R | 3.2 | 0.3 |
| | XQ | ホワイトウッド | 0.8Y | 8.3 | 0.5 |
| | W7 AJ (木調色部) | ハニーチェリー | 8.2YR | 5.9 | 3.2 |
| | YF 51,4F (木調色部) | キャラメルチーク | 7.5YR | 4.3 | 3.2 |
| | Z9 52,4E (木調色部) | ショコラウォールナット | 3.0YR | 3.3 | 1.1 |
| | W6 4D,AN (木調色部) | 桑炭 (クワタン) | 9.9R | 3.1 | 0.4 |
| | T9,U3 | サンドベージュ | 9.9YR | 5.9 | 2.5 |
| アルミ鋳物 (塗装色) | 4T,Z4 | ディープグレイ | 9.0PB | 3.5 | 0.3 |
| | YW | ホワイト | 7.7Y | 8.5 | 1.1 |
| | H2 | プラチナステン | 1.0Y | 6.4 | 1.8 |
| | OA | グラングレイ | 6.5YR | 5.0 | 0.3 |
| | 5T | アイアンブラウン | 8.6R | 3.0 | 0.6 |
| | B7 | カームブラック | 5.6P | 2.9 | 0.2 |
| | HQ | アンティークブラウン | 4.9R | 2.8 | 0.6 |
| | HP | アンティークブラック | 0.7YR | 4.2 | 0.2 |
| | HR | アンティークグリーン | 4.6BG | 4.1 | 0.9 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「エクステリア屋根ふき材/ポリカーボネート板・FRP板」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、保証値ではなく測色値であることをご了承下さい。測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じことがあります。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 材質 | 商品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|-------------------|-----|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| ポリカーボネート板 | 2A | アースブルー | 2.7PB | 5.7 | 2.2 |
| | 2C | スモークブラウン | 0.8R | 6.0 | 2.9 |
| | 2F | トーメイマット | 3.1Y | 7.2 | 0.2 |
| 熱線遮断 ポリカーボネート板 | 3B | アースブルー (マット調) | 2.0PB | 2.9 | 2.3 |
| | 3J | クリアマット | 5.2GY | 7.1 | 0.5 |
| 遮光ポリカーボネート板 | 8N | ブラックマット | 8.5B | 0.3 | 0.7 |
| 熱線遮断FRP板 | 6K | アッシュグレイ | 6.4Y | 6.2 | 0.7 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 近似マンセル値は、商品自体を計測したもので、使用しているそれぞれの塗料の計測数値ではありません。
同じ色名でも商品名、材質が異なると柄表面の凹凸などの影響により値は異なる場合があります。お間違えのないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
見る環境・見る箇所により見え方に違いが生じますので、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意)4 景観法などで外装材商品の適性を検討頂く場合は近似マンセル値を目安とし、合わせて現物サンプルで色確認をお願いします。
- ※ご注意)5 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で
測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)6 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| | シリーズ名 | 商品名 | デザインの種類 | 色名 | 塗装色数 | 近似マンセル値※測色値 | | |
|--------|----------------|---------------------|----------|-------------|-----------|-------------|-------|-------|
| | | | | | | 色相(H) | 明度(V) | 彩度(C) |
| アルカベール | モダン シリーズ | ラインバークスパン | スパン系 | シルバー | 単色 | 10.0PB | 9.4 | 1.9 |
| | | | | スミゾメ | 単色 | 5.7PB | 1.8 | 0.3 |
| | | ラインバーク | | シェルホワイト | 単色 | 4.9Y | 8.7 | 1.1 |
| | 木目柄 シリーズ | ルシアスサイディング | 木目柄系 | シルバー | 単色 | 10.0PB | 9.4 | 1.9 |
| | | | | スミゾメ | 単色 | 5.7PB | 1.8 | 0.3 |
| | | | | シェルホワイト | 単色 | 4.9Y | 8.7 | 1.1 |
| | 深絞り シリーズ | シャインウォール S1型・S2型 | 石目・タイル系 | キャラメルチーク | ラミネート | 7.5YR | 4.3 | 3.2 |
| | | | | ショコラウォールナット | ラミネート | 3.0YR | 3.3 | 1.1 |
| | | | | ステインウォールナット | ラミネート | 1.1YR | 3.2 | 0.7 |
| | | | | 桑炭 | ラミネート | 9.9R | 3.1 | 0.4 |
| | | 木目型枠コンクリート | 木目柄系 | RCグレー | クオリティジェット | 0.7Y | 7.0 | 0.6 |
| | | ホワイト | 単色 | 5.2Y | 8.6 | 0.7 | | |
| | | パウダーホワイト | 単色 | 1.6Y | 8.5 | 1.0 | | |
| | | ビューストーン | 石目系 | ナチュラルベージュ | 単色 | 2.0Y | 7.0 | 1.6 |
| | | | | ダークブラウン | 単色 | 9.6YR | 3.4 | 0.6 |
| | | | | マイルドブラック | 単色 | 6.7PB | 3.2 | 0.2 |
| | | モナストーン | 石目系 | クラシックネイビー | 単色 | 8.7PB | 2.7 | 1.0 |
| | | | | クオーツサイトグレイ | クオリティジェット | 0.8Y | 6.6 | 0.8 |
| | | | | シャインマトルグレイ | ツートーン | 7.0YR | 4.3 | 0.4 |
| | | エーベルストーン | 石目系 | ブリックグレイ | クオリティジェット | 8.9YR | 6.7 | 1.2 |
| | | | | ブリックブラウン | クオリティジェット | 7.9YR | 6.0 | 2.7 |
| | | | | コンクリートベージュ | クオリティジェット | 1.6Y | 7.1 | 1.8 |
| | | エルモストーン | 石目系 | ビューグレイ | クオリティジェット | 1.5Y | 6.4 | 0.6 |
| | | | | ビューベージュ | クオリティジェット | 0.8Y | 6.7 | 1.4 |
| | | | | ビューブロンズ | クオリティジェット | 9.4YR | 5.8 | 1.6 |
| | | クリアパミス | 石目系 | モナグレイ | クオリティジェット | 2.4Y | 6.2 | 0.4 |
| | | | | モナベージュ | クオリティジェット | 1.4Y | 6.7 | 1.3 |
| | | | | モナブラウン | クオリティジェット | 9.1YR | 6.0 | 1.8 |
| | | ロカストーン | 石目系 | エーベルブラウン | クオリティジェット | 9.5YR | 6.2 | 1.8 |
| | | | | エーベルグレイ | クオリティジェット | 10.0YR | 6.3 | 1.0 |
| | | | | エーベルベージュ | クオリティジェット | 10.0YR | 6.7 | 1.3 |
| | スタンダード シリーズ | ノベルライン | 塗り壁系 | エルモブラウン | クオリティジェット | 9.6YR | 6.1 | 2.0 |
| | | | | エルモグレイ | クオリティジェット | 9.6YR | 6.3 | 0.8 |
| | | | | エルモベージュ | クオリティジェット | 0.6Y | 6.7 | 1.7 |
| | | | | エルモホワイト | クオリティジェット | 0.2Y | 7.0 | 0.9 |
| | | ヨコ張りスタッコ | 塗り壁系 | シャイニーベージュ | クオリティジェット | 0.7Y | 6.3 | 1.3 |
| | | | | シャイニーグレイ | クオリティジェット | 0.3Y | 6.1 | 0.9 |
| | | | | クリアベージュ | クオリティジェット | 0.4Y | 6.7 | 1.6 |
| | | タテ張りスタッコ | 塗り壁系 | クリアグレイ | クオリティジェット | 0.1Y | 6.5 | 0.7 |
| | | | | フロストベージュ | ツートーン | 8.9YR | 6.4 | 0.8 |
| | | | | パウダーホワイト | 単色 | 0.6Y | 8.7 | 1.0 |
| | | アイアンベール シリーズ | ノベルライン | シェルホワイト | 単色 | 7.0YR | 9.7 | 0.4 |
| | | | | クレイベージュ | 単色 | 9.7YR | 7.0 | 0.9 |
| | | | | フロスティグレイ | 単色 | 7.7PB | 6.9 | 1.6 |
| | | | | フォールブラウン | 単色 | 7.2YR | 6.1 | 2.0 |
| | | | タテ張りスタッコ | シェルホワイト | 単色 | 7.0YR | 9.7 | 0.4 |
| | | | | クレイベージュ | 単色 | 9.7YR | 7.0 | 0.9 |
| | | | | フロスティグレイ | 単色 | 7.7PB | 6.9 | 1.6 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「シャッタースラット（スチール・アルミ）」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|------|----------|---------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 (2桁) | 色記号 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| スチール | YW | ホワイト | 5.1 Y | 8.6 | 1.0 |
| | S1 | ピュアシルバー | 5.8GY | 7.9 | 0.3 |
| | H2 | プラチナステン | 1.3Y | 6.4 | 1.1 |
| | B1 | ブラウン | 7.3YR | 2.6 | 1.6 |
| | B7 | カームブラック | 2.4R | 1.1 | 0.3 |

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|------|----------|---------|--------------------|------------|-------------|
| | 色記号 (2桁) | 色記号 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| アルミ | YW | ホワイト | 5.8 Y | 8.9 | 1.1 |
| | S1 | ピュアシルバー | 8.5 B G | 8.7 | 0.0 |
| | H2 | プラチナステン | 1.1 Y | 8.1 | 0.8 |
| | B1 | ブラウン | 6.6 Y R | 3.3 | 1.8 |
| | B7 | カームブラック | 1.6 Y R | 2.5 | 0.4 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「インテリア本体/ラミネートシート材・アルミ形材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|---------------|-----|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| ラミネート シート材 | P2 | ピュアプレーン | 7.9Y | 9.2 | 0.3 |
| | F3 | ホワイトウォールナット | 4.6Y | 8.6 | 1.1 |
| | F6 | クリアオーク | 9.8YR | 6.9 | 3.3 |
| | S5 | カームナチュラルチェリー | 7.2YR | 5.5 | 3.5 |
| | F9 | ナチュラルチェリー | 7.8YR | 6.2 | 4.4 |
| | 7S | ベージュエルム | 8.7YR | 6.2 | 1.7 |
| | WD | グレイジュチーク | 8.2YR | 4.9 | 1.7 |
| | NF | ブラウンチーク | 4.7YR | 4.5 | 2.8 |
| | N4 | ダークウォールナット | 2.4YR | 3.4 | 1.2 |
| | FJ | 白木 | 8.6YR | 6.9 | 4.1 |
| | 6F | チョークドオーク | 0.6Y | 7.3 | 1.4 |
| | 6G | ビンテージオーク | 9.9YR | 5.5 | 1.1 |
| | 9W | リュクスグレイン | 7.9YR | 8.6 | 0.2 |
| | 9R | バロックティンバー | 8.2YR | 6.2 | 1.6 |
| | 6H | ブライトペカン | 9.4YR | 6.4 | 2.5 |
| | 6J | グランドウォールナット | 7.9YR | 4.7 | 2.2 |
| | 1J | ボタニカルメイプル | 7.5YR | 5.4 | 3.2 |
| | 3L | グルーヴィウォールナット | 7.7YR | 4.1 | 1.4 |
| アルミ形材 | 5A | グレイオーク | 1.1YR | 3.9 | 0.4 |
| | 5V | ブルーペイントアッシュ | 6.3B | 7.3 | 1.3 |
| | 9E | ペールトープ | 6.7YR | 6.6 | 1.2 |
| | BL | シックグレイジュ | 9.1YR | 6.1 | 0.8 |
| | GQ | ニュートラルグレイ | 0.2Y | 5.5 | 0.2 |
| | 9G | ニュアンスモス | 1.5GY | 5.4 | 0.8 |
| | VN | ラスティックネイビー | 4.8PB | 3.1 | 1.1 |
| | RC | エイジドチャコール | 4.7YR | 2.7 | 0.1 |
| | DA | ピアマットシルバー | 4.2G | 8.8 | 0.0 |
| | K2 | ブラック (艶なし) | 3.6P | 2.3 | 0.0 |
| | WM | シルキーホワイト | 0.6G | 9.0 | 0.3 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 この一覧は素材が「ビル用商品/アルミ形材」の近似マンセル値一覧です。
素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|------|-----------|--------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| アルミ | YW0N (WM) | シルキーウホワイト | 0.6G | 9.0 | 0.3 |
| | YW1N (YW) | ホワイト | 5.8Y | 8.9 | 1.1 |
| | YS1C (YS) | シルバー | 5.4G Y | 8.7 | 0.0 |
| | YS1N (S1) | シルバー1N | 8.5B G | 8.7 | 0.0 |
| | YH1N (H2) | ステン1N | 1.1Y | 8.1 | 0.8 |
| | YH2N (H7) | ステン2N | 4.2Y | 7.1 | 1.1 |
| | YH3N (H5) | ステン3N | 1.4Y | 6.5 | 2.0 |
| | YB1C (YB) | ブロンズ | 7.8Y R | 4.0 | 2.4 |
| | YB1N (B1) | ブロンズ1N | 6.6Y R | 3.3 | 1.8 |
| | YB3N (B4) | ブロンズ3N | 4.6Y R | 2.7 | 1.1 |
| | YB5N (B7) | ブロンズ5N | 1.6Y R | 2.5 | 0.4 |
| | YK1N (K2) | ブラック1N | 3.6P | 2.3 | 0.0 |
| | YA2N (A2) | アルマイトグレー2N | 0.3Y | 7.1 | 0.3 |
| | YA4N (A4) | アルマイトグレー4N | 10.0Y R | 6.5 | 0.2 |
| | AS1N (GB) | アクアマットシルバー1N | 4.5G | 8.6 | 0.1 |
| | AH1N (GC) | アクアマットステン1N | 4.1Y | 7.5 | 0.9 |
| | DS1N (DA) | 梨地シルバー1 | 4.2G | 8.8 | 0.0 |
| | DH1N (DC) | 梨地ステン1 | 1.5Y | 8.0 | 0.9 |
| | DH2N (DD) | 梨地ステン2 | 1.2Y | 7.1 | 1.3 |
| | DH3N (DE) | 梨地ステン3 | 1.5Y | 6.6 | 1.8 |

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1 この一覧は素材が「ビル用商品 スチールドア/化粧鋼板・焼付塗装・ラミネートシート材」の近似マンセル値一覧です。素材によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号(A2,A4,B4)は「プリント鋼板材」の近似マンセル値です。
- ビル用商品の「アルミ形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「ビル用商品 アルミ形材」をご確認下さい。
- ※ご注意)2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意)5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

| 表面材質 | 製品色 | | 近似マンセル値 (HVC) ※測色値 | | |
|------------------|--------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------|
| | 色記号 | 色呼称 | 色相 (Hue) | 明度 (Value) | 彩度 (Chroma) |
| 化粧鋼板 (プリント鋼板) | A1 | ホワイトパール | 8.5B | 8.7 | 0.2 |
| | E01 | アイボリー | 1.6Y | 7.8 | 1.0 |
| | A2 | ブラック | 7.7P | 3.0 | 0.3 |
| | 55 | グランドグレー | 2.5Y | 3.8 | 0.3 |
| | A4 | ダークグレー | 7.7PB | 4.3 | 0.4 |
| | A3 | グラビアグレー | 4.3Y | 4.8 | 0.1 |
| | AQ | グラビアグリーン | 4.8G | 4.0 | 1.1 |
| | A6 | ダークグリーン | 5.5BG | 3.0 | 0.8 |
| | A5 | ダークブルー | 6.7PB | 3.4 | 1.2 |
| | A8 | グラビアワイン | 5.7R | 3.7 | 3.6 |
| | A7 | グラビアブラウン | 1.8Y | 4.3 | 0.9 |
| | 56 | グランドブラウン | 7.5YR | 3.9 | 1.5 |
| | YF | キャラメルチーク | 7.5YR | 4.3 | 3.2 |
| | YJ(Z9) | ショコラウォールナット | 3.0YR | 3.3 | 1.1 |
| | AX(W6) | 桑炭 | 9.9R | 3.1 | 0.4 |
| | W7 | ハニーチェリー | 8.2YR | 5.9 | 3.2 |
| | B6 | カイザーウォールナット/シルバー (木目部) | 8.2YR | 4.7 | 1.9 |
| | | カイザーウォールナット/シルバー (金属部) | 8.6PB | 7.8 | 0.3 |
| | L8 | スモークメタル | 5.7YR | 3.4 | 0.7 |
| | C2 | ヘアラインブラック | 0.1RP | 3.2 | 0.2 |
| | C1 | ヘアラインシルバー | 7.7PB | 7.4 | 0.4 |
| | C7 | エスプレッソウッド | 2.9YR | 3.4 | 0.5 |
| | B5 | クラフトウッド | 4.3RP | 3.3 | 0.4 |
| | C4 | スモークヒッコリー | 6.9YR | 3.7 | 1.2 |
| | B8 | エスプレッソウッド/シルバー (木目部) | 2.9YR | 3.4 | 0.5 |
| | | エスプレッソウッド/シルバー (金属部) | 8.4PB | 7.8 | 0.3 |
| | B4 | ローズウッド | 5.6R | 3.3 | 1.5 |
| | JZ | ピターストーン | 3.6YR | 3.3 | 0.3 |
| | AU | エンペラドールダーク | 4.1YR | 3.5 | 0.4 |
| | L2 | モカレザー | 8.8YR | 4.2 | 1.4 |
| | TE | ペイクドストーン | 3.2YR | 3.6 | 0.1 |
| | TF | デミタスウォールナット | 3.5RP | 3.0 | 0.2 |
| | XP | ココナッツチェリー | 8.9YR | 6.1 | 0.8 |
| | AM | ダージリンウォールナット | 1.1YR | 3.6 | 2.4 |
| | DP | ガナッシュウォールナット | 4.2YR | 3.5 | 1.6 |
| | AF | ガトーアカシア | 6.8R | 3.4 | 0.8 |
| | LU | サファイアブルー | 4.7PB | 3.6 | 3.8 |
| | NT | マジェスティグレー | 1.0Y | 4.0 | 0.4 |
| | NR | マジェスティブラウン | 8.0YR | 4.1 | 1.5 |
| 焼付塗装 | 90 | PS アイボリー | 2.2Y | 8.4 | 1.6 |
| | 91 | PS ダークブラウン | 6.8YR | 2.9 | 1.1 |
| | 92 | PS グレー | 5.0PB | 4.2 | 0.8 |
| | 93 | PS ワイン | 6.0R | 3.1 | 4.8 |
| | 94 | PS タフィーブラウン | 9.3YR | 4.1 | 0.6 |
| | 95 | PS ナイトブルー | 0.3PB | 3.2 | 1.2 |
| | 96 | PS チャコール | 3.9PB | 2.9 | 0.3 |
| | 97 | PS ダークグリーン | 7.6BG | 2.6 | 0.9 |
| | 98 | PS グレイッシュピンク | 4.5R | 5.1 | 2.3 |
| | 99 | PS グレイッシュバイオレット | 8.9PB | 4.5 | 1.1 |