

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1

この一覧は材質が「アルミ型材」の近似マンセル値一覧です。

材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2

近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3

近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4

アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意) 5

色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW	ホワイト	5.8 Y	8.9	1.1
	S1	ピュアシルバー	8.5 B G	8.7	0.0
	H2	プラチナステン	1.1 Y	8.1	0.8
	B1	ブラウン	6.6 Y R	3.3	1.8
	B7	カームブラック	1.6 Y R	2.5	0.4
	YS	シルバー	5.4 G Y	8.7	0.0
ラミネート	3B	チーク	0.9 Y	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9 YR	4.5	1.7

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1この一覧は材質が「樹脂形材」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意) 5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

外観色					
材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称（外観）	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
樹 脂	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	JY	ピュアシルバー	7.9B	8.0	0.0
	JO	プラチナステン	1.5Y	7.3	0.9
	J7				
	JI				
	JN				
	PO	ブラウン	5.2YR	2.8	1.3
	J5				
	JM				
	JP				
	JS	ブラック	2.5Y	2.5	0.2
	3A				
	OC				
	KO	ブラック	4.5YR	2.3	0.2
	J4				
ラミネート シート材	3B	チーク	0.9YR	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9YR	4.5	1.7

内観色					
材質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称（内観）	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
樹 脂	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	C1	グレイジュ	2.2Y	6.3	0.8
	PO				
	KO				
	DC	シルバー	0.1Y	5.7	0.5
	ET	プラチナステン	2.3Y	5.7	1.1
	B1	ブラウン	7.4YR	2.6	0.7
	B7	カームブラック	6.2PB	2.2	0.0
	OC	ブラック	6.2PB	2.2	0.0
	CD	クリア	8.1YR	7.5	4.9
	JI				
	JS				
	CE				
	J7	ナチュラル	8.4YR	5.8	4.8
	JP				
	CF				
	CF	キャメル	6.0YR	4.0	3.3
	E9	ミディアムオーク	8.0YR	3.5	2.7
	CM	ダークブラウン	7.2YR	2.9	1.3
	JM				
	JN				
ラミネート シート材	3B	チーク	0.9YR	4.5	2.8
	3C	ブラックウォールナット	3.9YR	4.5	1.7

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

※ご注意) 1 この一覧は材質が「玄関ドア・玄関引戸・アパートドア/プリント鋼板・ラミネートシート材」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
※色記号(S1,H2,B1,B7,YW)は「プリント鋼板材」の近似マンセル値です。
「アルミ形材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「アルミ形材」をご確認下さい。

※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。

※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。

※ご注意) 4 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。

※ご注意) 5 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
プリント鋼板 ラミネート シート材	W7	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	BV				
	YF	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	KE				
	Z9	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	YJ				
	W6	桑炭（クワタン）	9.9R	3.1	0.4
	AX				
	JZ	ビターストーン	3.6YR	3.3	0.3
	HV				
	AR	バニラウォールナット	2.0Y	8.5	1.4
	JJ				
	AS	シナモンオーク	8.6YR	6.8	3.2
	BQ				
	BE	マキアートパイン	6.6YR	4.9	3.6
	QZ	炭板	5.8RP	3.3	0.4
	AF	ガトーアカシア	6.8R	3.4	0.8
	A8	スモークヒッコリー	6.9YR	3.7	1.2
	S1	ビュアシルバー （プリント鋼板材）	9.3B	8.0	0.1
	H2	プラチナステン （プリント鋼板材）	3.0Y	6.7	0.6
	B1	ブラウン （プリント鋼板材）	4.0YR	3.6	0.7
	B7	カームブラック	2.5P	3.3	0.4
	K5	（プリント鋼板材）			
	AM	ダーズリンウォールナット	1.1YR	3.6	2.4
	DP	ガナッシュウォールナット	4.2YR	3.5	1.6
	XP	ココナッツチェリー	8.9YR	6.1	0.8
	BJ	アイスブルーノーチェ	7.4B	6.0	2.0
	QS	オリーブグリーン	1.2G	3.4	0.8
	KR	ルビーレッド	4.4R	4.0	6.6
	LU	サファイアブルー	4.7PB	3.6	3.8
	Z3	ブリリアントシルバー	5.7PB	7.3	0.3
	HN	ツートンテラコッタ （テラコッタ部）	1.3YR	4.4	4.5
		ツートンテラコッタ （シルバー部）	2.2RP	8.4	0.3
	DM	ツートンダークウォールナット （木目部）	9.4BG	3.8	0.3
		ツートンダークウォールナット （ブラック部）	7.4YR	3.8	0.2
	HS	アーモンドウォールナット	2.2YR	4.0	3.2
HT	ローストマホガニー	10.0R	3.4	2.0	
G8	マットカーボン	6.3PB	2.6	0.3	
XQ	ホワイットウッド	0.8Y	8.3	0.5	
KX	ラスティックウッド	5.0YR	3.7	2.3	
XN	オールドパイン	8.1YR	5.3	4.5	
KQ	ミストグリーン	8.5GY	6.2	1.4	

材 質	製品色		近似マンセル値 (HVC) ※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
プリント鋼板 ラミネート シート材	QD	ウディグリーン	9.3BG	3.6	0.8
	MR	チェックレッド	4.0R	4.2	7.0
	ME	チェックブルー	5.9PB	3.4	2.6
	XB	リアルチークM	4.0YR	3.5	1.8
	WZ	リアルウォールナットD	0.8YR	3.2	1.1
	MD	ストライプホワイト	5.6GY	8.8	0.3
	QK	ラスターチェリー	8.0YR	6.3	4.4
	KP	セレナバーチ	6.1YR	5.1	4.1
	Y4	カカオ	5.6YR	4.4	1.8
	QL	ディグニーオーク	10.0R	3.2	0.7
	MQ	カーボンブラック	8.3PB	3.2	0.6
	M4	スモークウォールナット	9.5YR	6.0	2.3
	M5	プレミアムシルバーⅡ	7.7G	7.1	0.1
	—	石目調L (VED型 P O 4専用色)	2.3YR	3.0	0.7
	—	ローズウッドM (VED型 P O 4専用色)	2.4YR	3.7	2.6
	—	エボニーD (VED型 P O 4専用色)	6.9YR	8.0	0.4
	YW	ホワイト (プリント鋼板材)	7.3Y	8.8	0.8
	Z4	ディーブグレイ	9.0PB	3.5	0.3
	HX	ツートーンモルタル (モルタル部)	2.5PB	4.0	0.2
		ツートーンモルタル (ブラック部)	7.4YR	3.8	0.2
	TQ	ベイクドストーン	3.6YR	3.6	0.2
	TZ	ブライトスタッコ	2.4Y	5.9	0.6
	KG	ナチュラルオーク	9.2YR	6.0	3.2
	PR	ドライチーク	5.8YR	4.2	2.5
	YA	ステインウォールナット	1.1YR	3.2	0.7
	YD	スモークエルム	5.1R	3.2	0.3
	V5	ホワイトパール	8.5B	8.7	0.2

▼引戸専用色

プリント鋼板	LG	ひのき	9.5YR	6.3	3.5
	LC	新楨	6.5YR	5.8	4.5
ラミネート シート材	ND	ウォールナット	2.7YR	3.8	3.1
	XR	紅板	6.4R	3.4	2.0

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1この一覧は材質が「エクステリア本体/ラミネートシート材・アルミ型材・アルミ鋳物（塗装）」の近似マンセル値一覧です。材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意) 5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
ラミネート シート材	AR 6Z,A5（木調色部）	バニラウォールナット	2.0Y	8.5	1.4
	LG	ひのき	9.5YR	6.3	3.5
	KG JQ,TV（木調色部）	ナチュラルオーク	9.2YR	6.0	3.2
	PR MS,UT（木調色部）	ドライチーク	5.8YR	4.2	2.5
	YA PV,WQ（木調色部）	ステインウォールナット	1.1YR	3.2	0.7
	YD RW,XH（木調色部）	スモークエルム	5.1R	3.2	0.3
	XQ	ホワイトウッド	0.8Y	8.3	0.5
	W7 AJ（木調色部）	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	YF 51,4F（木調色部）	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	Z9 52,4E（木調色部）	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	W6 4D,AN（木調色部）	桑炭（クワタン）	9.9R	3.1	0.4
	T9,U3	サンドベージュ	9.9YR	5.9	2.5
	4T,Z4	ディープグレイ	9.0PB	3.5	0.3
	0E	セピアブラウン	9.1R	3.1	0.6
	0F	マロンブラウン	4.0YR	4.0	3.1
	0G	ライトブラウン	8.3YR	5.2	3.1
アルミ型材	YW	ホワイト	5.8 Y	8.9	1.1
	S1,9S	ピュアシルバー	8.5 B G	8.7	0.0
	S7,9J	マットシルバー	3.8G	8.9	0.0
	H2,9H	プラチナステン	1.1 Y	8.1	0.8
	H5	カームステン	1.4 Y	6.5	2.0
	B1	ブラウン	6.6 Y R	3.3	1.8
	B7	カームブラック	1.6 Y R	2.5	0.4
	K2	ブラックつや消し	3.6P	2.3	0.0
	1Y	ステンカラー	9.9YR	6.7	1.0
アルミ鋳物 （塗装色）	YW	ホワイト	7.7Y	8.5	1.1
	H2	プラチナステン	1.0Y	6.4	1.8
	OA	グラングレイ	6.5YR	5.0	0.3
	5T	アイアンブラウン	8.6R	3.0	0.6
	B7	カームブラック	5.6P	2.9	0.2
	HQ	アンティークブラウン	4.9R	2.8	0.6
	HP	アンティークブラック	0.7YR	4.2	0.2
	HR	アンティークグリーン	4.6BG	4.1	0.9

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1この一覧は材質が「エクステリア屋根ふき材/ポリカーボネート板・FRP板、面材」の近似マンセル値一覧です。材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2近似マンセル値は、保証値ではなく測色値であることをご了承下さい。測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じることがあります。
- ※ご注意) 3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	商品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
ポリカーボネート板	2 A	アースブルー	2.7PB	5.7	2.2
	2 C	スモークブラウン	0.8R	6.0	2.9
	2 F	トーマイマット	3.1Y	7.2	0.2
熱線遮断ポリカーボネート板	3 B	アースブルー（マット調）	2.0PB	2.9	2.3
	3 J	クリアマット	5.2GY	7.1	0.5
遮光ポリカーボネート板	8 N	ブラックマット	8.5B	0.3	0.7
熱線遮断FRP板	6 K	アッシュグレイ	6.4Y	6.2	0.7
アルミ・樹脂積層複合材	NH	SEホワイト	2.2PB	9.0	0.8
	NC	SEステンベージュ	0.8Y	7.6	1.0
	NB	SEブラウン	7.5YR	2.8	0.6

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1 近似マンセル値は、商品自体を計測したもので、使用しているそれぞれの塗料の計測数値ではありません。
同じ色名でも商品名、材質が異なると柄表面の凹凸などの影響により値は異なる場合があります。お間違えのないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
見る環境・見る箇所により見え方に違いが生じますので、合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4 景観法などで外装材商品の適性を検討頂く場合は近似マンセル値を目安とし、合わせて現物サンプルで色確認をお願いします。
- ※ご注意) 5 アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で
測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認下さい。
- ※ご注意) 6 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

	シリーズ名	商品名	デザインの種類	色名	塗装色数	近似マンセル値※測色値		
						色相(H)	明度(V)	彩度(C)
アルカペール	モダンシリーズ	ラインパークスパン	スパン系	シルバー	単色	10.0PB	9.4	1.9
				スミゾメ	単色	5.7PB	1.8	0.3
				シェルホホワイト	単色	4.9Y	8.7	1.1
		ラインパーク	スパン系	シルバー	単色	10.0PB	9.4	1.9
				スミゾメ	単色	5.7PB	1.8	0.3
				シェルホホワイト	単色	4.9Y	8.7	1.1
	木目柄シリーズ	ルシアスサイディング	木目柄系	キャラメルチーク	ラミネート	7.5YR	4.3	3.2
				ショコラウォールナット	ラミネート	3.0YR	3.3	1.1
				ステインウォールナット	ラミネート	1.1YR	3.2	0.7
				桑炭	ラミネート	9.9R	3.1	0.4
		木目型枠コンクリート	木目柄系	RCグレー	クオリティジェット	0.7Y	7.0	0.6
	深絞りシリーズ	シャインウォール S1型・S2型	石目・タイル系	ホワイト	単色	5.2Y	8.6	0.7
				パウダーホワイト	単色	1.6Y	8.5	1.0
				ナチュラルベージュ	単色	2.0Y	7.0	1.6
				ダークブラウン	単色	9.6YR	3.4	0.6
				マイルドブラック	単色	6.7PB	3.2	0.2
				クラシックネイビー	単色	8.7PB	2.7	1.0
				クォーツサイトグレイ	クオリティジェット	0.8Y	6.6	0.8
				シャインマトルグレイ	ツートーン	7.0YR	4.3	0.4
			レンガ・タイル系	ブリックグレイ	クオリティジェット	8.9YR	6.7	1.2
				ブリックブラウン	クオリティジェット	7.9YR	6.0	2.7
				コンクリートベージュ	クオリティジェット	1.6Y	7.1	1.8
		ビューストーン	石目系	ビューグレイ	クオリティジェット	1.5Y	6.4	0.6
				ビューベージュ	クオリティジェット	0.8Y	6.7	1.4
				ビューブロンズ	クオリティジェット	9.4YR	5.8	1.6
		モナストーン	石目系	モナグレイ	クオリティジェット	2.4Y	6.2	0.4
				モナベージュ	クオリティジェット	1.4Y	6.7	1.3
				モナブラウン	クオリティジェット	9.1YR	6.0	1.8
		エーベルストーン	石目系	エーベルブラウン	クオリティジェット	9.5YR	6.2	1.8
				エーベルグレイ	クオリティジェット	10.0YR	6.3	1.0
				エーベルベージュ	クオリティジェット	10.0YR	6.7	1.3
		エルモストーン	石目系	エルモブラウン	クオリティジェット	9.6YR	6.1	2.0
				エルモグレイ	クオリティジェット	9.6YR	6.3	0.8
				エルモベージュ	クオリティジェット	0.6Y	6.7	1.7
				エルモホワイト	クオリティジェット	0.2Y	7.0	0.9
		シャイニークォーツ	石目系	シャイニーベージュ	クオリティジェット	0.7Y	6.3	1.3
				シャイニーグレイ	クオリティジェット	0.3Y	6.1	0.9
		クリアパミス	石目系	クリアベージュ	クオリティジェット	0.4Y	6.7	1.6
				クリアグレイ	クオリティジェット	0.1Y	6.5	0.7
		ロカ ストーン	石目系	フロストベージュ	ツートーン	8.9YR	6.4	0.8
				パウダーホワイト	単色	0.6Y	8.7	1.0
	スタンダードシリーズ	ノベルライン	塗り壁系	シェルホホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4
				クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9
				フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6
				フォールブラウン	単色	7.2YR	6.1	2.0
		ヨコ張りスタッコ	塗り壁系	シェルホホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4
				クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9
				フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6
				フォールブラウン	単色	7.2YR	6.1	2.0
		タテ張りスタッコ	塗り壁系	シェルホホワイト	単色	7.0YR	9.7	0.4
				クレイベージュ	単色	9.7YR	7.0	0.9
				フロスティグレイ	単色	7.7PB	6.9	1.6
				フォールブラウン	単色	7.2YR	6.1	2.0
アイアンペール	モダンシリーズ	ラインパークスパン	スパン系	シルバー	単色	8.1G	6.5	0.2
				スミゾメ	単色	4.7PB	1.9	0.3
				シェルホホワイト	単色	2.4Y	8.5	1.3
	深絞りシリーズ	シャインウォール S1型・S2型	石目・タイル系	ホワイトFC	単色	4.2Y	8.5	0.6
				パウダーホワイトFC	単色	1.4Y	8.5	1.1
				ナチュラルベージュFC	単色	1.2Y	7.0	1.7
				ダークブラウンFC	単色	6.6YR	3.4	0.6
				マイルドブラックFC	単色	3.9P	3.3	0.2
	スタンダードシリーズ	ノベルライン	塗り壁系	シェルホホワイト	単色	9.3YR	9.7	0.3
				フロスティグレイ	単色	8.0PB	6.9	1.6
		タテ張りスタッコ	塗り壁系	シェルホホワイト	単色	9.3YR	9.7	0.3
				フロスティグレイ	単色	8.0PB	6.9	1.6

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1この一覧は材質が「シャッタースラット（スチール・アルミ）」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、
数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
合わせて現地での現物確認をお願い致します。
- ※ご注意) 4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、
近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意) 5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号（2桁）	色記号	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
スチール	YW	ホワイト	5.1 Y	8.6	1.0
	S1	ピュアシルバー	5.8 GY	7.9	0.3
	H2	プラチナステン	1.3 Y	6.4	1.1
	B1	ブラウン	7.3 YR	2.6	1.6
	B7	カームブラック	2.4 R	1.1	0.3

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号（2桁）	色記号	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW	ホワイト	5.8 Y	8.9	1.1
	S1	ピュアシルバー	8.5 B G	8.7	0.0
	H2	プラチナステン	1.1 Y	8.1	0.8
	B1	ブラウン	6.6 Y R	3.3	1.8
	B7	カームブラック	1.6 Y R	2.5	0.4

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1この一覧は材質が「インテリア本体/ラミネートシート材・アルミ型材」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意)2近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、
数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、
近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意)5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
ラミネート シート材	P2	ピュアプレーン	7.9Y	9.2	0.3
	F3	ホワイトウォールナット	4.6Y	8.6	1.1
	F6	クリアオーク	9.8YR	6.9	3.3
	S5	カームナチュラルチェリー	7.2YR	5.5	3.5
	F9	ナチュラルチェリー	7.8YR	6.2	4.4
	7S	ベージュエルム	8.7YR	6.2	1.7
	WD	グレイジュチーク	8.2YR	4.9	1.7
	NF	ブラウンチーク	4.7YR	4.5	2.8
	N4	ダークウォールナット	2.4YR	3.4	1.2
	FJ	白木	8.6YR	6.9	4.1
	6F	チョークドオーク	0.6Y	7.3	1.4
	6G	ビンテージオーク	9.9YR	5.5	1.1
	9W	リュクスグレイン	7.9YR	8.6	0.2
	9R	バロックティンバー	8.2YR	6.2	1.6
	6H	ブライトペカン	9.4YR	6.4	2.5
	6J	グランドウォールナット	7.9YR	4.7	2.2
	1J	ボタニカルメイプル	7.5YR	5.4	3.2
	3L	ブルーヴィウォールナット	7.7YR	4.1	1.4
	5A	グレイオーク	1.1YR	3.9	0.4
	5V	ブルーペイントアッシュ	6.3B	7.3	1.3
	9E	ペールトープ	6.7YR	6.6	1.2
	BL	シックグレイジュ	9.1YR	6.1	0.8
	GQ	ニュートラルグレイ	0.2Y	5.5	0.2
	9G	ニュアンスモス	1.5GY	5.4	0.8
	VN	ラスティックネイビー	4.8PB	3.1	1.1
	RC	エイジドチャコール	4.7YR	2.7	0.1
アルミ型材	DA	ピアマットシルバー	4.2G	8.8	0.0
	K2	ブラック（艶なし）	3.6P	2.3	0.0
	WM	シルキーホワイト	0.6G	9.0	0.3

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意) 1この一覧は材質が「ビル用商品/アルミ型材・樹脂型材」の近似マンセル値一覧です。
材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意願います。
- ※ご注意) 2近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、
数値に誤差が生じます。
- ※ご注意) 3近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、
合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意) 4アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、
近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意) 5色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
アルミ	YW0N（WM）	シルキーホワイト	0.6G	9.0	0.3
	YW1N（YW）	ホワイト	5.8Y	8.9	1.1
	YS1C（YS）	シルバー	5.4GY	8.7	0.0
	YS1N（S1）	シルバー1N	8.5BG	8.7	0.0
	YH1N（H2）	ステン1N	1.1Y	8.1	0.8
	YH2N（H7）	ステン2N	4.2Y	7.1	1.1
	YH3N（H5）	ステン3N	1.4Y	6.5	2.0
	YB1C（YB）	ブロンズ	7.8YR	4.0	2.4
	YB1N（B1）	ブロンズ1N	6.6YR	3.3	1.8
	YB3N（B4）	ブロンズ3N	4.6YR	2.7	1.1
	YB5N（B7）	ブロンズ5N	1.6YR	2.5	0.4
	YK1N（K2）	ブラック1N	3.6P	2.3	0.0
	YA2N（A2）	アルマイトグレー2N	0.3Y	7.1	0.3
	YA4N（A4）	アルマイトグレー4N	10.0YR	6.5	0.2
	AS1N（GB）	アクアマットシルバー1N	4.5G	8.6	0.1
	AH1N（GC）	アクアマットステン1N	4.1Y	7.5	0.9
	DS1N（DA）	梨地シルバー1	4.2G	8.8	0.0
	DH1N（DC）	梨地ステン1	1.5Y	8.0	0.9
	DH2N（DD）	梨地ステン2	1.2Y	7.1	1.3
	DH3N（DE）	梨地ステン3	1.5Y	6.6	1.8
樹脂 （外観色）	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	JO	プラチナステン	1.5Y	7.3	0.9
	J5	ブラウン	5.2YR	2.8	1.3
	3A	ブラック	2.5Y	2.5	0.2
樹脂 （内観色）	YW	ホワイト	3.0Y	9.3	0.4
	BF	ピュアシルバーS	6.9Y	7.0	0.2
	BG	プラチナステンS	2.2Y	6.3	0.8
	ET	プラチナステン	2.3Y	5.7	1.1
	B1	ブラウン	7.4YR	2.6	0.7
	B7	カームブラック、ブラック	6.2PB	2.2	0.0
	CD	クリア	8.1YR	7.5	4.9
	CE	ナチュラル	8.4YR	5.8	4.8
	CM	ダークブラウン	7.2YR	2.9	1.3

近似マンセル値を取り扱う際のご注意

- ※ご注意)1
- この一覧は材質が「ビル用商品 スチールドア/化粧鋼板・焼付塗装・ラミネートシート材」の近似マンセル値一覧です。材質によって色記号が同じでも近似マンセル値は異なります。お間違えないよう、ご注意ください。
- ※色記号(A2,A4,B4)は「プリント鋼板材」の近似マンセル値です。
- ビル用商品の「アルミ型材」の近似マンセル値は、近似マンセル値一覧「ビル用商品 アルミ型材」をご確認下さい。
- ※ご注意)2
- 近似マンセル値は、複数箇所を測色した平均値としております。そのため、測色環境・測色箇所によって、数値に誤差が生じます。
- ※ご注意)3
- 近似マンセル値は、あくまで色情報を数値化した目安値です。特に調色など色合わせ用に使用する際は、合わせて現地での現物確認を、お願い致します。
- ※ご注意)4
- アルミ素材色やメタリック塗装色などの金属色は、光の強さや見る角度により色が変わるため、近似マンセル値は、ある条件で測定した代表値です。あくまで参考値としてご確認ください。
- ※ご注意)5
- 色の見え方は、素材、表面の質感・光沢、見る角度などの違いや個人差により異なることがあります。

材 質	製品色		近似マンセル値（HVC）※測色値		
	色記号	色呼称	色相 (Hue)	明度 (Value)	彩度 (Chroma)
化粧鋼板 (プリント鋼板) ラミネート シート材	A1	ホワイトパール	8.5B	8.7	0.2
	E01	アイボリー	1.6Y	7.8	1.0
	A2	ブラック	7.7P	3.0	0.3
	S5	グランドグレー	2.5Y	3.8	0.3
	A4	ダークグレー	7.7PB	4.3	0.4
	A3	グラビアグレー	4.3Y	4.8	0.1
	AQ	グラビアグリーン	4.8G	4.0	1.1
	A6	ダークグリーン	5.5BG	3.0	0.8
	A5	ダークブルー	6.7PB	3.4	1.2
	A8	グラビアワイン	5.7R	3.7	3.6
	A7	グラビアブラウン	1.8Y	4.3	0.9
	S6	グランドブラウン	7.5YR	3.9	1.5
	YF	キャラメルチーク	7.5YR	4.3	3.2
	YJ(Z9)	ショコラウォールナット	3.0YR	3.3	1.1
	AX(W6)	桑炭	9.9R	3.1	0.4
	W7	ハニーチェリー	8.2YR	5.9	3.2
	B6	カイザーウォールナット/シルバー (木目部)	8.2YR	4.7	1.9
		カイザーウォールナット/シルバー (金属部)	8.6PB	7.8	0.3
	L8	スモークメタル	5.7YR	3.4	0.7
	C2	ヘアラインブラック	0.1RP	3.2	0.2
	C1	ヘアラインシルバー	7.7PB	7.4	0.4
	C7	エスプレッソウッド	2.9YR	3.4	0.5
	B5	クラフトウッド	4.3RP	3.3	0.4
	C4	スモークヒッコリー	6.9YR	3.7	1.2
	B8	エスプレッソウッド/シルバー (木目部)	2.9YR	3.4	0.5
		エスプレッソウッド/シルバー (金属部)	8.4PB	7.8	0.3
	B4	ローズウッド	5.6R	3.3	1.5
	JZ	ビターストーン	3.6YR	3.3	0.3
	AU	エンペラードールダーク	4.1YR	3.5	0.4
	L2	モカレザー	8.8YR	4.2	1.4
	TE	ベイクドストーン	3.2YR	3.6	0.1
	TF	デミタスウォールナット	3.5RP	3.0	0.2
	XP	ココナッツチェリー	8.9YR	6.1	0.8
	AM	ダーズリンウォールナット	1.1YR	3.6	2.4
	DP	ガナッシュウォールナット	4.2YR	3.5	1.6
	AF	ガトーアカシア	6.8R	3.4	0.8
	LU	サファイアブルー	4.7PB	3.6	3.8
	NT	マジェスティグレー	1.0Y	4.0	0.4
	NR	マジェスティブラウン	8.0YR	4.1	1.5
焼付塗装	90	P S アイボリー	2.2Y	8.4	1.6
	91	P S ダークブラウン	6.8YR	2.9	1.1
	92	P S グレー	5.0PB	4.2	0.8
	93	P S ワイン	6.0R	3.1	4.8
	94	P S タフィーブラウン	9.3YR	4.1	0.6
	95	P S ナイトブルー	0.3PB	3.2	1.2
	96	P S チャコール	3.9PB	2.9	0.3
	97	P S ダークグリーン	7.6BG	2.6	0.9
	98	P S グレイッシュピンク	4.5R	5.1	2.3
	99	P S グレイッシュバイオレット	8.9PB	4.5	1.1